



检 验 报 告

№: C2026-02-W008946

样 品 名 称 : 铝合金建筑型材—基材

规 格 型 号 : 3.0 6063-T6

检 验 类 别 : 委托检验

标 称 生 产 单 位 : /

委 托 单 位 : 长沙振升集团有限公司

湖南省产品质量检验研究院

检验检测专用章





湖南省产商品质量检验研究院
检验报告

No: C2026-02-W008946

共2页 第1页

样品名称	铝合金建筑型材—基材	规格型号	3.0 6063-T6
委托单位	长沙振升集团有限公司	商标	振升
委托单位地址	长沙市远大一路1476#	检验类别	委托检验
标称生产单位	/	样品等级	合格品
标称生产单位地址	/	到样日期	2026/3/20
抽样地点	/	送样人	胡国斌
经销单位	/	样品数量	300mm*2段
经销单位地址	/	抽样基数	/
检验日期	2026/3/25 至 2026/3/30	生产日期 批号	2026. 3. 10 /
样品状态	裸样		
检验依据	GB/T 5237.1-2017 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》		
检验项目	力学性能、化学成分、壁厚 、外观质量		
检验结论	该样品经检验，所检项目检验结果符合标准要求。		
备注	/		

样品及相关信息均由委托方提供，我院仅对收到样品的检验/检测结果负责，不对样品及相关信息的真实性负责。

编制: 刘成峰

审核: 田红

批准: 谭柯



质量检验
专用章

湖南省产商品质量检验研究院

铝合金建筑型材—基材 检验报告

No: C2026-02-W008946

共2页 第2页

序号	检验项目		单位	标准及明示要求	检验结果	单项判定	检验方法
1	力学性能	抗拉强度 R _m	N/mm ²	≥205	238 234	符合	GB/T 16865-2023
		规定非比例延伸强度 R _{0.2}	N/mm ²	≥180	217 215	符合	
		断后伸长率 A _{50mm}	%	≥8	11.5 12.5	符合	
2	化学成分	Si	%	0.20~0.6	0.41	符合	GB/T 7999-2015
		Fe	%	≤0.35	0.097	符合	
		Cu	%	≤0.10	0.0040	符合	
		Mn	%	≤0.10	0.0080	符合	
		Mg	%	0.45~0.9	0.60	符合	
		Cr	%	≤0.10	0.0052	符合	
		Zn	%	≤0.10	0.0065	符合	
		Ti	%	≤0.10	0.014	符合	
3	壁厚		mm	3.0±0.25	2.97 2.96	符合	GB/T 5237.1-2017 5.2
4	外观质量		/	基材表面应整洁，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在。	符合要求	符合	GB/T 5237.1-2017 4.6
备注：/							

(以下空白)